



**PATENT APPLICATION**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re the Application of

Takayuki MATSUSHIMA

Group Art Unit: 1712

Application No.: 10/053,956

Examiner: M. Feely

Filed: January 24, 2002

Docket No.: 111719

For: ADHESIVE AND ELECTRIC DEVICE

**CLAIM FOR PRIORITY**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following foreign country is hereby requested for the above-identified patent application and the priority provided in 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Application No. 2001-15448 filed January 24, 2001

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application:

☒ is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. §119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

James A. Oliff

Registration No. 27,075

Christopher W. Brown

Registration No. 38,025

JAO:CWB/amw

Date: February 4, 2004

**OLIFF & BERRIDGE, PLC**  
**P.O. Box 19928**  
**Alexandria, Virginia 22320**  
**Telephone: (703) 836-6400**

**DEPOSIT ACCOUNT USE  
AUTHORIZATION**

Please grant any extension  
necessary for entry;

Charge any fee due to our  
Deposit Account No. 15-0461

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日  
Date of Application:

2001年 1月24日

出願番号  
Application Number:

特願2001-015448


出願人  
Applicant(s):

ソニーケミカル株式会社

2001年 9月26日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3088412

【書類名】 特許願

【整理番号】 00-0204

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C09J 11/00

【発明者】

    【住所又は居所】 栃木県鹿沼市さつき町 1 2 - 3    ソニーケミカル株式会  
社 第 2 工場内

    【氏名】 松島 隆行

【特許出願人】

    【識別番号】 000108410

    【氏名又は名称】 ソニーケミカル株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100102875

    【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 1 8 号虎ノ門興業ビル 3 階

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 石島 茂男

    【電話番号】 03-3592-8691

【選任した代理人】

    【識別番号】 100106666

    【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 番 1 8 号虎ノ門興業ビル 3  
階

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 阿部 英樹

    【電話番号】 03-3592-8691

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 040051

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9801419

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 接着剤及び電気装置


【特許請求の範囲】

【請求項 1】 樹脂成分と、金属キレートと、シランカップリング剤とを有し

前記樹脂成分が熱硬化性樹脂を含有し、

前記シランカップリング剤が下記一般式（1）で表されるシラン化合物からなる接着剤。

【化 1】



（上記一般式中置換基  $X^1 \sim X^4$  のうち、少なくとも一つの置換基がアルコキシ基である。）

【請求項 2】 前記アルコキシ基がメトキシ基からなる請求項 1 記載の接着剤


【請求項 3】 前記アルコキシ基がエトキシ基からなる請求項 1 記載の接着剤

【請求項 4】 前記シラン化合物の置換基  $X^1 \sim X^4$  のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がエポキシ環を有する請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項記載の接着剤。

【請求項 5】 前記シラン化合物の置換基  $X^1 \sim X^4$  のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がビニル基を有する請求項 1 乃至請求項 3 のいずれか 1 項記載の接着剤。


【請求項 6】 前記エポキシ環を有する置換基が下記化学式（2）で示される  $\gamma$ -グリシドキシプロピル基である請求項 4 記載の接着剤。

【化 2】



【請求項 7】前記ビニル基を有する置換基が下記化学式 (3) で示される γ-メタクリロキシプロピル基である請求項 5 記載の接着剤。

【化 3】



【請求項 8】前記樹脂成分 100 重量部に対して、前記金属キレートの含有量が 0.1 重量部以上 20 重量部以下であり、且つ、前記シランカップリング剤の含有量が 0.1 重量部以上 35 重量部以下である請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項記載の接着剤。

【請求項 9】前記樹脂成分が熱可塑性樹脂を有し、前記熱硬化性樹脂 100 重量部に対して前記熱可塑性樹脂が 10 重量部以上添加された請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか 1 項記載の記載の接着剤。

【請求項 10】前記熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂である請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項記載の接着剤。

【請求項 11】前記エポキシ樹脂が脂環式エポキシ樹脂である請求項 10 記載の接着剤。

【請求項 12】シート状前記金属キレートがアルミニウムキレートを主成分とする請求項 1 乃至請求項 11 のいずれか 1 項記載の接着剤。

【請求項 13】請求項 1 乃至請求項 12 のいずれか 1 項記載の接着剤が、シート状に成形された接着剤。

【請求項 14】半導体チップと、基板とを有する電気装置であって、前記半導体チップと前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 13 のいずれか 1 項記載の接着剤が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置。

【請求項 15】ガラス基板と、基板とを有する電気装置であって、前記ガラス基板と前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 13 のいずれか 1 項記載の接着剤

が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は接着剤にかかり、特に、半導体チップを基板に接続する接着剤に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、半導体チップを基板上に接着するためにエポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂を含有する接着剤が用いられている。

図7の符号101は、半導体チップ111が、接着剤112によって基板113に貼付されてなる電気装置を示している。半導体チップ111が有するバンブ状の端子121は、基板113上の配線パターンの一部から成る端子122上に当接されている。この状態では、半導体チップ111内の内部回路は、端子121、122を介して基板113上の配線パターンに電氣的に接続されている。また接着剤112中の熱硬化性樹脂は硬化されており、この接着剤112を介して半導体チップ111と基板113は機械的にも接続されている。

【0003】

エポキシ樹脂を硬化させるために、接着剤112には一般にマイクロカプセル型イミダゾールのような硬化剤が添加されている。

しかしながら、上記のような硬化剤を用いた接着剤を硬化させるためには、180℃以上の高い温度で加熱する必要がある、被着体である基板113の配線パターンが微細な場合には、配線パターンが熱損傷を受ける場合がある。また、加熱温度を低くすれば被着体の熱損傷はある程度防止可能であるが、加熱処理に要する時間が長くなってしまう。

【0004】

低温での硬化性に優れた接着剤として、近年、アクリレートのようなラジカル重合性樹脂と、ラジカル重合開始剤とを含有する接着剤が開発されているが、このような接着剤は熱硬化性樹脂を用いた場合に比べ、硬化した状態での電氣的特

性や耐熱性に劣り、得られる電気装置 1 0 1 の信頼性が低いものになってしまう。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記従来技術の不都合を解決するために創作されたものであり、その目的は、低温、短時間の条件で硬化可能であり、接続信頼性にも優れた接着剤を提供することにある。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

本発明の発明者等は、一般に用いられている硬化剤を用いずに、エポキシ樹脂をカチオン重合させる手法に着目し、検討を重ねた結果、少なくとも一つのアルコキシ基を構造中に有するシラン化合物（シランカップリング剤）と、金属キレートとを接着剤中に添加し、金属キレートとシランカップリング剤とを反応させたときに生じるカチオンによりエポキシ樹脂を重合（カチオン重合）させると、接着剤が低温かつ短時間で硬化することを見出した。





【 0 0 0 7 】

金属キレートとシランカップリング剤とを添加した接着剤で、エポキシ樹脂が硬化する工程を下記反応式（１）～（４）を用いて説明する。

【 0 0 0 8 】



【化 4】



【0009】

アルコキシ基を少なくとも一つ有するシラン化合物は、反応式 (1) に示すように、接着剤中の水と反応し、アルコキシ基が加水分解されシラノール基となる。

接着剤を加熱すると、シラノール基は、アルミニウムキレートのような金属キレートと反応し、シラン化合物がアルミニウムキレートに結合する。(反応式 (2))。

【0010】


次いで反応式 (3) に示すように、シラノール基が結合したアルミニウムキレー

トに、平衡反応で接着剤中に残留する他のシラノール基が配位することにより、ブレンステッド酸点を生じ、反応式(4)に示すように、活性化したプロトンによってエポキシ樹脂の末端に位置するエポキシ環が開環し、他のエポキシ樹脂のエポキシ環と重合する(カチオン重合)。このように、シランカップリング剤と金属キレートとを接着剤に添加すると、エポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂がカチオン重合される。

【0011】

本発明は上記知見に基づいて創作されたもので、請求項1記載の発明は接着剤であって、樹脂成分と、金属キレートと、シランカップリング剤とを有し、前記樹脂成分が熱硬化性樹脂を含有し、前記シランカップリング剤が下記一般式(1)で表されるシラン化合物からなる接着剤である。

【化5】



(上記一般式中置換基 $\text{X}^1 \sim \text{X}^4$ のうち、少なくとも一つの置換基がアルコキシ基である。)

請求項2記載の発明は請求項1記載の接着剤であって、前記アルコキシ基がメトキシ基からなる接着剤である。

請求項3記載の発明は請求項1記載の接着剤であって、前記アルコキシ基がエトキシ基からなる接着剤である。


請求項4記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の接着剤であって、前記シラン化合物の置換基 $\text{X}^1 \sim \text{X}^4$ のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がエポキシ環を有する接着剤である。

請求項5記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の接着剤であって、前記シラン化合物の置換基 $\text{X}^1 \sim \text{X}^4$ のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がビニル基を有する接着剤である。

請求項6記載の発明は、請求項4記載の接着剤であって、前記エポキシ環を有


する置換基が下記化学式（２）で示されるγ-グリシドキシプロピル基である接着剤である。

【化 6】



請求項 7 記載の発明は、請求項 5 記載の接着剤であって、前記ビニル基を有する置換基が下記化学式（３）で示されるγ-メタクリロキシプロピル基である接着剤である。

【化 7】



請求項 8 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記樹脂成分 1 0 0 重量部に対して、前記金属キレートの含有量が 0. 1 重量部以上 2 0 重量部以下であり、且つ、前記シランカップリング剤の含有量が 0. 1 重量部以上 3 5 重量部以下の接着剤である。

請求項 9 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記樹脂成分が熱可塑性樹脂を有し、前記熱硬化性樹脂 1 0 0 重量部に対して前記熱可塑性樹脂が 1 0 重量部以上添加された接着剤である。

請求項 1 0 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂からなる接着剤である。

請求項 1 1 記載の発明は、請求項 1 0 記載の接着剤であって、前記エポキシ樹脂が脂環式エポキシ樹脂からなる接着剤である。

請求項 1 2 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 1 1 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記金属キレートがアルミニウムキレートを主成分とする接着剤である。

請求項 1 3 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 1 2 のいずれか 1 項記載の接着剤が、シート状に成形された接着剤である。

請求項 1 4 記載の発明は、半導体チップと、基板とを有する電気装置であって

、前記半導体チップと前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 1 3 のいずれか 1 項記載の接着剤が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置である。

請求項 1 5 記載の発明は、ガラス基板と、基板とを有する電気装置であって、前記ガラス基板と前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 1 3 のいずれか 1 項記載の接着剤が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置である。

【 0 0 1 2 】

本発明は上記のように構成されており、本発明に用いられるシランカップリング剤の置換基  $X^1 \sim X^4$  は少なくとも一つのアルコキシ基を有している。

熱硬化性樹脂はシランカップリング剤と金属キレートの反応によって生じるカチオンによって重合し、従来よりも低温、短時間の加熱条件で接着剤を硬化させることができる。

【 0 0 1 3 】

尚、本発明に用いるシランカップリング剤のアルコキシ基は、エトキシ基やメトキシ基のように酸素とアルキル基からなるものだけでは無く、例えば、環構造を有するもの、オレフィン、アセチレンのように不飽和結合を有するもの等も含まれる。しかしながら、加水分解の際の立体障害の観点からは酸素とアルキル基、特に、酸素とエチル基からなるもの（メトキシ基）を有するものが好ましい。

【 0 0 1 4 】

また、シランカップリング剤のアルコキシ基以外の置換基が、エポキシ環のように反応性の高い官能基を有する場合、その官能基が熱硬化性樹脂の重合反応に組み込まれるので、硬化した接着剤の強度がより高くなる。

【 0 0 1 5 】

シラノール基は金属キレートだけでは無く、無機材料一般に吸着、結合する性質を有しているので、本発明の接着剤をガラス基板のような無機材料からなるものの貼り合わせに用いる場合、シランカップリング剤のシラノール基が無機材料表面に結合し、シラノール基以外の置換基が接着剤の樹脂成分と結合する。このように、シランカップリング剤を介して無機材料と樹脂成分が結合されるので、本発明の接着剤は無機材料との親和性も高い。

## 【0016】

樹脂成分中に含まれる熱可塑性の樹脂は、樹脂成分の硬化反応は関与しないが、熱可塑性樹脂を添加することで接着剤の接着性を高める効果がある。また、熱可塑性樹脂として極性の高いものを用いた場合には、熱可塑性樹脂が樹脂成分の硬化反応に組み込まれるだけではなく、シランカップリング剤を介して無機材料と結合するので、硬化性や無機材料との親和性がより高くなる。

また、カチオン重合反応に関与する金属キレートを経マイクロカプセル化し、所謂潜在性硬化剤として用いれば、本発明の接着剤の貯蔵性を向上させることができる。

## 【0017】

## 【発明の実施の形態】

本発明の実施形態を説明する。まず、熱可塑性樹脂を有機溶剤に溶解したものと、熱硬化性樹脂とを混合し、熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを主成分とする樹脂成分を作製する。次いでこの樹脂成分と、金属キレートと、シランカップリング剤とを配合し、本発明の接着剤を作製した。この状態では接着剤はペースト状である。

## 【0018】

図1(a)の符号25は剥離フィルムを示しており、この剥離フィルム25の表面に、本発明の接着剤を一定量塗布、乾燥すると、接着剤中の有機溶剤が除去され、接着剤の塗布層15が形成され、剥離フィルム25と接着剤塗布層15とからなる接着フィルム20が得られる。この状態では、接着剤塗布層15はペースト状ではなく、固体である。

## 【0019】

図1(b)の符号13は基板を示しており、基板13の一面には不図示の金属配線が配置されている。その金属配線の幅広の部分から接続端子22が構成されており、接続端子22は基板13の表面に露出している。

## 【0020】

図1(b)はこの基板13の接続端子22が配置された側の表面に、接着フィルム20の接着剤塗布層15を密着させた状態を示しており、この状態で全体を

押圧し、接着フィルム 2 0 を基板 1 3 に貼着する。剥離フィルム 2 5 と接着剤塗布層 1 5 との間の接着強度は、基板 1 3 と接着剤塗布層 1 5 との間の接着強度よりも小さくされているので、基板 1 3 に貼着された接着フィルム 2 0 の剥離フィルム 2 5 を接着剤塗布層 1 5 から剥離すると、接着剤塗布層 1 5 が基板 1 3 表面に残る（図 1（c））。

#### 【0021】

図 1（c）の符号 1 1 は半導体チップである。この半導体チップ 1 1 には、その表面から突き出されたバンプ状の接続端子 2 1 が配置されており、この接続端子 2 1 は半導体チップ 1 1 の不図示の内部回路に接続されている。

#### 【0022】

接着剤塗布層 1 5 が表面に配置された基板 1 3 を不図示の載置台上に配置し、半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 が位置する側の面を、基板 1 3 上の接着剤塗布層 1 5 表面に押し当て、半導体チップ 1 1 を上から押圧しながら加熱すると、接着剤塗布層 1 5 が軟化し、押圧された半導体チップ 1 1 によって軟化した接着剤塗布層 1 5 が押し退けられ、半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 が基板 1 3 の接続端子 2 2 の表面に当接される（図 1（d））。

#### 【0023】

この状態で所定時間加熱を続けると、接続端子 2 1、2 2 同士が接触した状態で接着剤塗布層 1 5 が硬化し、半導体チップ 1 1 と基板 1 3 の接続端子 2 1、2 2 同士が電氣的に接続された状態で半導体チップ 1 1 が硬化した接着剤塗布層 1 5 によって基板 1 3 に固定され、本発明の電気装置 5 が得られる。

#### 【0024】

以上は、基板 1 3 と電気装置 5 との接続に、剥離フィルム 2 5 と接着剤塗布層 1 5 とからなる接着フィルム 2 0 を用いる場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、接着剤塗布層 1 5 を自己支持性を示す程度に半硬化させ、半硬化された接着剤塗布層 1 5 の接着フィルムを基板 1 3 と半導体チップ 1 1 との貼り合わせに用いても良い。

#### 【0025】

接着剤塗布層 1 5 を自己支持性を示す程度に硬化させる方法としては、接着剤

塗布層を加熱する方法がある。また、接着剤に固形樹脂を添加して粘度を高くしたものをフィルム状に成形し、接着フィルムとすることもできる。

## 【 0 0 2 6 】

以上は接着剤をフィルム状に成形する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、本発明の接着剤をペースト状のまま用いても良い。

図 2 ( a ) は図 1 ( b ) に示したものと同一基板 1 3 を示しており、この基板 1 3 に半導体チップ 1 1 を搭載するには、先ず、基板 1 3 の接続端子 2 2 が配置された側の表面にペースト状の接着剤を塗布し、接着剤の塗布層 1 2 を形成する ( 図 2 ( b ) ) 。

## 【 0 0 2 7 】

次いで、基板 1 3 の接続端子 2 2 と半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 とが対向するように位置合わせをし、基板 1 3 上の接着剤塗布層 1 2 表面に、半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 が配置された側の面を押し当てる。この接着剤塗布層 1 2 の粘度は低いので、半導体チップ 1 1 によって接着剤塗布層 1 2 は押し退けられ、半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 が基板 1 3 の接続端子 2 2 表面に当接される。

## 【 0 0 2 8 】

図 1 ( d ) と同じ工程でこれら基板 1 3 と半導体チップ 1 1 を加熱押圧すると、基板 1 3 の接続端子 2 2 と半導体チップ 1 1 の接続端子 2 1 とが密着した状態で塗布層 1 2 の接着剤が硬化し、本発明の電気装置 6 が得られる。

## 【 0 0 2 9 】

以上は半導体チップ 1 1 を基板 1 3 とを接続する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、種々の電気装置の接続に用いることができ、例えば、半導体チップを搭載可能な TCP ( Tape Carrier Package ) と、LCD ( Liquid Crystal Display ) との接続に用いることができる。

## 【 0 0 3 0 】

図 3 ( a ) の符号 6 0 は LCD に用いられるガラス基板を示しており、このガ

ラス基板 6 0 の一面には、ITO 電極 6 5 (Indium tin oxide) が形成されている。

ITO 電極 6 5 の表面のうち、ガラス基板 6 0 の縁部に位置する部分に、図 1 (a) と同じ構造の接着フィルムを貼着した後、図 1 (b) と同じ工程で剥離フィルムを剥離すると、ITO 電極上には接着剤からなる接着剤塗布層 1 5 が残る (図 3 (b))。

#### 【0031】

次いで、ITO 電極 6 5 が配置された側の表面を上に向けた状態で、ガラス基板 6 0 を不図示の載置台上に配置する。

図 3 (c) の符号 5 0 は TCP 5 0 を示している。ここでは TCP の原反から長方形形状のものを切り出し、TCP 5 0 として用いた。TCP 5 0 の一面には幅狭の金属配線 5 5 が TCP 5 0 の長手方向に沿って複数本配置されている。金属配線 5 5 の長手方向の端部は、TCP の長手方向の端部に位置する。

#### 【0032】

TCP 5 0 の金属配線 5 5 が配置された側の面を下側に向け、TCP 5 0 の金属配線 5 5 の端部を、ガラス基板 6 0 の接着剤塗布層 1 5 が配置された縁部の上方に配置し、金属配線 5 5 の端部と接着剤塗布層 1 5 とが対向するように位置合わせを行う (図 3 (c))。

#### 【0033】

次いで、TCP 5 0 の金属配線 5 5 の端部を、接着剤塗布層 1 5 表面に押し当てる。図 4 はその状態を示す平面図である。この状態で、ガラス基板 6 0 とが重なりあった TCP 5 0 端部を押圧しながら、TCP 5 0 とガラス基板 6 0 とを加熱すると、接着剤塗布層 1 5 が加熱により軟化し、TCP 5 0 端部を押圧することによって軟化した接着剤塗布層 1 5 が押し退けられ、TCP 5 0 の金属配線 5 5 の端部がガラス基板 6 0 上の ITO 電極 6 5 表面に当接される。

#### 【0034】

図 3 (d) は加熱終了後の状態を示しており、TCP 5 0 の金属配線 5 5 端部が ITO 電極 6 5 に当接された状態で接着剤塗布層 1 5 が硬化しているので、TCP 5 0 とガラス基板 6 0 とが機械的に接続されているだけでは無く、TCP 5




0 の金属配線 5 5 と I T O 電極 6 5 とが電氣的に接続されている。

本発明の接着剤に用いることのできるシランカップリング剤の具体例を下記表 1 に示す。

【 0 0 3 5 】

【表 1】

表 1 : 本発明に用いることのできるシランカップリング剤の例

	化合物名	構造式	商品名
1	ビニルトリス (βメトキシエトキシ) シラン	$\text{CH}_2 = \text{CHSi}(\text{OC}_2\text{H}_4\text{OCH}_3)_3$	KBC1003
2	ビニルトリエトキシシラン	$\text{CH}_2 = \text{CHSi}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$	KBE1003
3	ビニルトリメトキシシラン	$\text{CH}_2 = \text{CHSi}(\text{OCH}_3)_3$	KBM1003
4	γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン	$\text{CH}_2 = \overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{O}}{\text{C}}} - \text{C} - \text{O} - \text{C}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM503
5	β-(3, 4エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン	 $\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM303
6	γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン	$\text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{OC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM403
7	γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン	$\text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{OC}_3\text{H}_6\overset{\text{CH}_3}{\text{Si}}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$	KBM402
8	N-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルトリメトキシシラン	$\text{H}_2\text{NC}_2\text{H}_4\text{NHC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM603
9	N-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン	$\text{H}_2\text{NC}_2\text{H}_4\text{NHC}_3\text{H}_6\overset{\text{CH}_3}{\text{Si}}(\text{OCH}_3)_2$	KBM602
10	γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	$\text{H}_2\text{NC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$	KBM903
11	N-フェニル-γ-アミノプロピルトリメトキシシラン	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NHC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM573
12	γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン	$\text{SHC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM803
13	γ-クロロプロピルトリメトキシシラン	$\text{ClC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OCH}_3)_3$	KBM703
14	γ-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン	$\text{CH}_2 - \underset{\text{O}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{OC}_3\text{H}_6\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$	KBE403

\* 上記表 1 に示したシランカップリング剤はそれぞれ信越化学工業 (株) 社製のものである。

【 0 0 3 6 】

上記表 1 を参照し、シランカップリング剤として用いられるシラン化合物は、

エトキシ基、メトキシ基などのアルコキシ基を1分子中に1以上3以下有している。また、アルコキシ基以外の置換基は、その構造中にエポキシ環、ビニル基、アミノ基、メルカプト基等を有している。そのような置換基は、樹脂等の有機化合物との親和性が高いだけでは無く、熱硬化性樹脂の硬化反応に組み込まれることがある。

## 【0037】

$\gamma$ -グリシドキシプロピル基や $\beta$ -(3,4エポキシシクロヘキシル)エチル基のように、末端にエポキシ環が配置された置換基は、そのエポキシ環がエポキシ樹脂の重合反応に組み込まれる。従って、上記表1中5、6、7、14の欄に示す化合物のように、末端にエポキシ環を有するシランカップリング剤を用いた場合は、熱硬化後の接着剤の強度がより高くなる。

## 【0038】

以上は1分子中にアルコキシ基を3以下有するシランカップリング剤について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、全ての置換基がアルコキシ基からなるシラン化合物（シリケート）をシランカップリング剤として用いることもできる。

## 【0039】

また、シランカップリング剤の代わりに、シリカのようなシラノール基を有する物質を用いてもよい。しかしながら、シリカが一般に粒子として存在するのに対し、シランカップリング剤は液状であり、シランカップリング剤は接着剤中での分散性の良さ、及び、反応性の高さの点でより優れている。

## 【0040】

本発明には、ジルコニウムキレート、チタニウムキレート、アルミニウムキレート等種々の金属キレートを用いることができるが、これらのなかでも反応性が高いアルミニウムキレートがより好ましく用いることができる。また、金属キレートとしては粉体のものや液状のもの等種々の形態のものを用いることができる。

## 【0041】

本発明に用いることのできる熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、尿素樹脂

、メラミン樹脂、フェノール樹脂等種々のものを用いることができるが、熱硬化後の接着剤の強度等を考慮するとエポキシ樹脂を用いることが好ましい。

【0042】

樹脂成分に熱可塑性樹脂を配合すれば、熱可塑性樹脂の性質から接着剤の凝集力が増すので接着剤の接着性がより高くなる。このような熱可塑性樹脂としては、フェノキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリビニルアセタール、エチレンビニルアセテート、ポリブタジエンゴム等のゴム類等種々のものを用いることができる。

【0043】

【実施例】

下記表2の「接着剤の組成」の欄に示す配合で、樹脂成分と、金属キレートと、シランカップリング剤と、導電性粒子とを混合して実施例1～9、比較例1、2の接着剤を作製し、それらの接着剤を用いて図1(a)の符号20に示す接着フィルムと同じ構造の実施例1～9、比較例1、2の接着フィルムをそれぞれ作製した。

【0044】

【表 2】

表 2：接着剤の組成と剥離強度試験

			実施例									比較例	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
接着剤の組成	熱可塑性樹脂	YP50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	—
	熱硬化性樹脂	エピコート828	50	25	—	—	—	—	—	—	—	20	—
		セロキサイド2021P	—	25	50	50	50	50	50	50	50	—	100
	硬化剤	HX3941HP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—
	金属キレート	TAA	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
		アルミキレートA(W)	2	2	2	2	2	2	—	2	2	—	2
	シランカップリング剤	KBE-402	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
		KBE-403	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
		KBM-403	3	3	—	—	3	—	3	15	0.5	3	3
		KBM-503	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
導電性粒子		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
結果	剥離強度 (N/cm)		4.5	8.3	11.1	15.3	17.1	13.5	12.1	19.0	14.4	1.3	2.2
	評価		△	△	○	◎	◎	○	○	◎	○	×	×

\* 上記表 2 中各組成物の数値はそれぞれ重量部を示す。

\* YP50：フェノキシ樹脂（東都化成（株）社製）、エピコート 828：ビスフェノール A 型エポキシ樹脂（油化シェルエポキシ（株）社製）、セロキサイド 2021P：脂環式エポキシ樹脂（ダイセル化学工業（株）社製）、HX 3941 HP：マスターバッチ式マイクロカプセル型イミダゾール（旭電化（株）社製）、TAA：チタニウムアセチルアセチネート（三菱ガス化学（株）社製）、アルミキレート A (W)：アルミニウムアセチルアセトネート（川研ファインケイミカル（株）社製）、KBE-402：γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン（信越化学工業（株）社製）、KBE-403：γ-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン（信越化学工業（株）社製）、KBM-403：γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン（信越化学工業（株）社製）、KBM-503：γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン（信越化学工業（株）社製）、

【0045】

実施例 1～9 の接着剤はそれぞれ金属キレートとシランカップリング剤とを有しているが、比較例 1 は金属キレートを有しておらず、シランカップリング剤と

イミダゾール系の硬化剤とを有している。また、比較例 2 の接着剤は、熱可塑性樹脂を有していない。

【0046】

ここでは、ガラス基板 60 の表面に、表面積  $1\text{ cm}^2$  当たりのシート抵抗が  $10\ \Omega$  の ITO 電極 65 が形成されたものと、幅  $1\text{ cm}$  の長方形形状の TCP 50（ここでは錫メッキされた銅配線からなる幅  $25\ \mu\text{m}$  の金属配線 55 が、 $25\ \mu\text{m}$  の間隔で複数本配置されたものを用いた）とをそれぞれ用い、これらの TCP 50 とガラス基板 60 とを実施例 1～9、比較例 1、2 の接着フィルムを用いて図 3（a）～（d）の工程で貼り合わせ、10 種類の試験片を得た。このとき TCP 50 とガラス基板 60 とが重なりあった部分の幅（圧着幅）は  $1\text{ mm}$  であり、印加した荷重は、 $3\text{ MPa}$ 、加熱の条件は  $130^\circ\text{C}$ 、10 秒間であった。

【0047】

これらの試験片に対し、ガラス基板 60 から TCP 50 を剥離するときに要する剥離強度の測定を行った（90 度剥離試験、JIS K6854）。剥離強度の測定結果が  $3\text{ N/cm}$  未満のものを×、 $3\text{ N/cm}$  以上  $10\text{ N/cm}$  未満のものを△、 $10\text{ N/cm}$  以上  $15\text{ N/cm}$  未満のものを○、 $15\text{ N/cm}$  以上のものを◎として評価した。それらの測定結果と評価結果とを上記表 2 の「結果」の欄に記載した。

【0048】

上記表 2 の「結果」の欄から分かる通り、金属キレートとシランカップリング剤とが添加された実施例 1～9 の接着剤を用いた試験片は、従来用いられている硬化剤が添加された比較例 1 の接着剤の場合に比べ、三倍以上の強い剥離強度が得られており、本発明の接着剤が  $130^\circ\text{C}$ 、10 秒間という低温、短時間の熱圧着条件であっても、高い接着力があることが確認された。また、比較例 2 の接着剤を用いた場合は接着剤の硬化反応は起こったが、硬化された後の接着剤が硬くもろいため、試験片の剥離強度が低かった。

【0049】

それぞれ同じ種類の金属キレートとシランカップリング剤とを用いた実施例 1、2 では、熱硬化性樹脂として脂環式エポキシ樹脂（セロキサイド 2021P）

を用いた実施例 2の方がより高い剥離強度が得られた。これらの結果より、実施例 1 で用いたビスフェノール A 型エポキシ樹脂（エピコート 8 2 8）に比べ、実施例 2 に用いた脂環式エポキシ樹脂（セロキサイド 2 0 2 1 P）はカチオン重合による反応速度が特に速いことが確認された。

## 【 0 0 5 0 】

それぞれ同じ樹脂成分と、シランカップリング剤を用いた実施例 5、7 では、金属キレートとして反応性の高いアルミニウムキレートを用いた実施例 5 が、チタニウムキレートを用いた実施例 7 に比べ剥離強度に高い結果が得られた。

## 【 0 0 5 1 】

また、カップリング剤として  $\gamma$ -グリシドキシプロピルトリメトキシシランを用いた実施例 5 は  $\gamma$ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシランを用いた実施例 6 に比べ、より高い剥離強度が得られた。実施例 6 に用いたシランカップリング剤では、メトキシ基以外の置換基がビニル基を有するメタクリロキシプロピル基であるのに対し、実施例 5 で用いたシランカップリング剤では、メトキシ基以外の置換基がエポキシ環を有するグリシドキシプロピル基であり、そのエポキシ環が熱硬化性樹脂と重合したため、剥離強度が高くなったと推測される。

## 【 0 0 5 2 】

同じグリシドキシプロピル基を有するが、アルコキシ基の炭素数や数がそれぞれ異なるシランカップリング剤を用いた実施例 3 ~ 5 では、アルコキシ基の数が最も多く、かつ、アルコキシ基の炭素数が少ないカップリング剤を用いた実施例 5 の結果が最も良く、アルコキシ基の数が他の 2 つに比べて少なく、各アルコキシ基の炭素数も多いカップリング剤を用いた実施例 3 の結果が最も悪かった。アルコキシ基の炭素数が小さいものは加水分解の工程での立体障害が少なく、また、アルコキシ基の数が大きいものはカチオン重合反応においてより多くのシラノール基を供与するためである。

## 【 0 0 5 3 】

また、それぞれ同じ樹脂成分、金属キレート、シランカップリング剤を用い、シランカップリング剤の添加量をそれぞれ変化させた実施例 5、8、9 では、金属キレートに対するシランカップリング剤の添加量が多い実施例 8 は、添加量が

より少ない実施例 5、9 に比べ、より高い剥離強度が得られた。

【0054】

なお、本発明の接着剤に用いる導電性粒子としては、金属被膜樹脂や金属粒子等を用いることができる。また、本発明の接着剤は導電性粒子を含有させないものも含まれる。本発明の接着剤には、フィラー、着色剤、老化防止剤等の種々の添加剤も添加させることができる。

【0055】

以上は粉体または液状の金属キレートをそのまま接着剤に添加する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、金属キレートをマイクロカプセル化し、接着剤に添加することも可能である。

図 5 の符号 7 は接着剤を示しており、接着剤 7 は樹脂成分等からなる接着剤成分 3 2 と、接着剤成分 3 2 中に分散されたマイクロカプセル 3 0 とを有している。このマイクロカプセル 3 0 は金属キレートからなる粒子 3 1 と、粒子 3 1 表面を覆うように形成された樹脂被膜 3 5 とを有している。

【0056】

その樹脂被膜 3 5 を構成する樹脂のガラス転移温度は、接着剤を硬化する際の加熱温度よりも低いので、接着剤 7 が加熱されると、樹脂被膜 3 5 が溶解し、金属キレートの粒子 3 1 が他の接着剤成分 3 2 と混じって接着剤の硬化反応が開始される。

【0057】

以上は粉体の金属キレートをマイクロカプセル化する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、液状の金属キレートをマイクロカプセル化し、接着剤に用いることもできる。図 6 の符号 8 はその接着剤の一例を示している。この接着剤 8 の接着剤成分 4 2 中には、吸収剤樹脂粒子からなるマイクロカプセル 4 0 が分散されており、そのマイクロカプセル 4 0 中には液状の金属キレートが吸収されている。この接着剤 8 を加熱すると、マイクロカプセル 4 0 の吸収性樹脂が溶け金属キレートが他の接着剤成分と混合し、接着剤の硬化反応が開始される。

また、図 6 に示したマイクロカプセル 4 0 と同様の工程で、液状のシランカッ



プリング剤をマイクロカプセル化することもできる。

【 0 0 5 8 】

【発明の効果】

低温、短時間で接着剤が硬化するので、半導体チップや基板に加わる熱応力が小さく、信頼性の高い電気装置を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 (a) ～ (d) : 本発明の接着剤の使用方法の一例を示す図

【図 2】 (a) ～ (c) : 本発明の接着剤の使用方法の他の例を示す図

【図 3】 (a) ～ (d) : 本発明の接着剤を用いて L C D と T C P とを接続する工程の一例を示す工程図

【図 4】 T C P とガラス基板とを重ね合わせた状態を説明するための平面図

【図 5】 粉体の金属キレートをマイクロカプセル化した場合の接着剤の一例を説明するための図

【図 6】 液状の金属キレートをマイクロカプセル化した場合の接着剤の一例を説明するための図

【図 7】 従来の接着剤を説明するための図

【符号の説明】

7、8、12、15 …… 接着剤（接着剤塗布層）

13 …… 基板


11 …… 半導体チップ

50 …… 基板（T C P）


60 …… ガラス基板

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】



【図 3】




【図 4】




【図 5】

7




【図 6】

8



【図 7】

101



【書類名】 要約書

【要 約】

【課題】 低温、短時間の条件で硬化し、かつ、接続信頼性の高い接着剤を得る。

【解決手段】 本発明の接着剤は金属キレートと、シランカップリング剤と、熱硬化性樹脂とを有しており、シランカップリング剤のアルコキシ基が接着剤中で加水分解され、シラノール基となる。このシラノール基と金属キレートとが反応することによって接着剤中にカチオンが放出されると、そのカチオンによって熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂がカチオン重合する。このように、本発明の接着剤はカチオン重合によって硬化されるので、低い温度でも接着剤が硬化する。

【選択図】 無し

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-015448
受付番号	50100093456
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0095
作成日	平成13年 1月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成13年 1月24日
-------	-------------

【書類名】 手続補正書

【提出日】 平成13年 2月16日

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

    【出願番号】 特願2001- 15448

【補正をする者】

    【識別番号】 000108410

    【氏名又は名称】 ソニーケミカル株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100102875

    【住所又は居所】 東京都港区虎ノ門1丁目2番18号 虎ノ門興業ビル3階

    【氏名又は名称】 石島 茂男

    【電話番号】 03-3592-8691

【手続補正 1】

    【補正対象書類名】 明細書

    【補正対象項目名】 請求項6

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 1

【手続補正 2】

    【補正対象書類名】 明細書

    【補正対象項目名】 請求項7

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 2

【手続補正 3】

    【補正対象書類名】 明細書

    【補正対象項目名】 0008

    【補正方法】 変更

    【補正の内容】 3



【手続補正 4】


【補正対象書類名】 明細書  
【補正対象項目名】 0 0 1 1  
【補正方法】 変更  
【補正の内容】 4

【手続補正 5】

【補正対象書類名】 明細書  
【補正対象項目名】 0 0 4 0  
【補正方法】 変更  
【補正の内容】 6  
【プルーフの要否】 要


【請求項6】前記エポキシ環を有する置換基が下記化学式（2）で示される  
 $\gamma$ -グリシドキシプロピル基である請求項4記載の接着剤。

【化2】







【請求項7】前記ビニル基を有する置換基が下記化学式（3）で示される γ-メタクリロキシプロピル基である請求項5記載の接着剤。

【化3】



【000,8】


【化4】



【0011】

本発明は上記知見に基づいて創作されたもので、請求項1記載の発明は接着剤であって、樹脂成分と、金属キレートと、シランカップリング剤とを有し、前記樹脂成分が熱硬化性樹脂を含有し、前記シランカップリング剤が下記一般式(1)で表されるシラン化合物からなる接着剤である。

【化5】



(上記一般式中置換基 $X^1 \sim X^4$ のうち、少なくとも一つの置換基がアルコキシ基である。)

請求項2記載の発明は請求項1記載の接着剤であって、前記アルコキシ基がメトキシ基からなる接着剤である。


請求項3記載の発明は請求項1記載の接着剤であって、前記アルコキシ基がエトキシ基からなる接着剤である。

請求項4記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の接着剤であって、前記シラン化合物の置換基 $X^1 \sim X^4$ のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がエポキシ環を有する接着剤である。

請求項5記載の発明は、請求項1乃至請求項3のいずれか1項記載の接着剤であって、前記シラン化合物の置換基 $X^1 \sim X^4$ のうち、前記アルコキシ基以外の少なくとも一つの置換基がビニル基を有する接着剤である。

請求項6記載の発明は、請求項4記載の接着剤であって、前記エポキシ環を有する置換基が下記化学式(2)で示される $\gamma$ -グリシドキシプロピル基である接着剤である。


【化6】



請求項7記載の発明は、請求項5記載の接着剤であって、前記ビニル基を有す

る置換基が下記化学式（３）で示されるγ-メタクリロキシプロピル基である接着剤である。

【化 7】



請求項 8 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記樹脂成分 100 重量部に対して、前記金属キレートの含有量が 0.1 重量部以上 20 重量部以下であり、且つ、前記シランカップリング剤の含有量が 0.1 重量部以上 35 重量部以下の接着剤である。

請求項 9 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記樹脂成分が熱可塑性樹脂を有し、前記熱硬化性樹脂 100 重量部に対して前記熱可塑性樹脂が 10 重量部以上添加された接着剤である。

請求項 10 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 9 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂からなる接着剤である。

請求項 11 記載の発明は、請求項 10 記載の接着剤であって、前記エポキシ樹脂が脂環式エポキシ樹脂からなる接着剤である。

請求項 12 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 11 のいずれか 1 項記載の接着剤であって、前記金属キレートがアルミニウムキレートを主成分とする接着剤である。

請求項 13 記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 12 のいずれか 1 項記載の接着剤が、シート状に成形された接着剤である。

請求項 14 記載の発明は、半導体チップと、基板とを有する電気装置であって、前記半導体チップと前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 13 のいずれか 1 項記載の接着剤が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置である。

請求項 15 記載の発明は、ガラス基板と、基板とを有する電気装置であって、前記ガラス基板と前記基板との間に請求項 1 乃至請求項 13 のいずれか 1 項記載の接着剤が配置され、前記接着剤が熱処理によって硬化された電気装置である。

【0040】

本発明には、ジルコニウムキレート、チタニウムキレート、アルミニウムキレート等種々の金属キレートを用いることができるが、これらのなかでも反応性が高いアルミニウムキレートがより好ましく用いることができる。また、金属キレートとしては粉体のものや液状のもの等種々の形態のものを用いることができる。

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000108410]

1. 変更年月日	1990年 8月 7日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都中央区日本橋室町1丁目6番3号
氏 名	ソニーケミカル株式会社